

Lignofix E-Profi

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA



VÝHODY

- preventivní účinek proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním,
- dlouhodobá ochrana,
- na velké plochy.

POUŽITÍ

Lignofix E-Profi je koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami.

UPOZORNĚNÍ

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace.

Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.

TYPOVÉ ZNAČENÍ FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S
(dle ČSN 49 0600-1)

BAREVNÉ MODIFIKACE

Bezbarvá, zelená, hnědá.

APLIKACE

Po naředění (viz tabulka) aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud

Lignofix E-Profi

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA

je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním, ponořováním nebo máčením.

VYDATNOST

50 m² plochy dřeva / kg koncentráту (1 : 9 s vodou)

ŘEDĚNÍ

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)					
	dřevo				zdivo a omítky
	nátěr, postřik, ponořování		máčení		nátěr, postřik
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neředí se
min. příjem koncentráту (g/m ²)	20	20	20	20	60
doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2x	2–3x	min. 30 minut ***	min. 8–24 hod. ****	1–3x
doba ochrany	*	**	*	**	

*až po dobu životnosti stavby ** doporučená kontrola po 10 letech *** vlhkost dřeva cca 20 % **** podle vlhkosti dřeva

ŽIVOTNOST

Předpokládaná doba ochrany v interiéru je až po dobu životnosti stavby a v exteriéru je minimálně 10 let, následně je doporučeno provádět kontrolu ve dvouletých intervalech. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. V exteriéru může být životnost snížena porušením celistvosti krycího nátěrového filmu.

Lignofix E-Profi

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg

Datum revize 13. 5. 2024

Revidoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

